



Straßengut

STRA-Aktiv

schnell aushärtender Allwetterreparaturasphalt

Allgemeines

- leicht zu verarbeitendes Fertigmischgut für den Handeinbau
- bestehend aus:
 - hochwertigen Edelsplitten, TL Gestein – StB 04/07 (EN 13043) mit vorgeschriebener Sieblinie
 - umweltfreundlichen Bindemitteln nach (EG) Nr.1272/2008 (CLP)
 - modifizierten Additivzusätzen zur Verbesserung der Haftung und der Lagerfähigkeit

Eigenschaften

- umweltverträglich
- witterungsunabhängig
- lange lagerfähig
- kalt einbaubar
- gut verarbeitbar
- nach Einbau schnell befahrbar
- zeit- und verdichtungsabhängige Nachhärtung
- nach Aushärtung mit Heißmischgut überbaubar

Anwendungsbereich

- Ausbesserung von Schlaglöchern auf Strassen
- Schließen von Aufbrüchen
- Ausgleich von Niveauunterschieden
- Reparaturarbeiten bei der Straßenerhaltung
- kann auf Straßen aller Belastungsklassen eingesetzt werden
- nicht anwendbar bei Flächen die hohen Punktbelastungen ausgesetzt sind oder für ruhende Bereiche
 - >> unsere Empfehlung hierfür: STRA-Reaktiv

Ihre Vorteile

- hilft schnell kleinere Schäden zu beheben
- gebrauchsfertig
- witterungsunabhängig einsetzbar
- nach Anbruch der Gebinde problemlos weiterverarbeitbar



Straßengut

Verarbeitungshinweise

- die zu bearbeitende Fläche muss frei sein von Schnee, Eis, sowie mechanischen Verunreinigungen und losen Bestandteilen.
- STRA-Aktiv kann direkt auf die gesäuberte Fläche aufgebracht werden
- Betonunterlagen sollten mit STRA-Haftkleber vorbehandelt werden.
- STRA-Aktiv wird aufgetragen und gleichmäßig verteilt.
- Maximale Einbaustärke in mm: Körnung 0/3 mm 15 – 30 mm
0/5 mm 20 – 50 mm
0/8 mm 40 – 80 mm
- Verdichtung erfolgt mit Handstampfer oder Rüttelplatte
- die Oberfläche ist mit Brechsand abzustreuen
- der laufende Verkehr unterstützt die Nachverdichtung und Aushärtung.
- In Abhängigkeit der Einbaustärke und Umgebungsbedingungen kann sich die Aushärtung verzögern

Verbrauch

je 1 cm Schichtdicke: 25 kg/m²

Lieferform

- Körnung in mm: 0/3, 0/5, 0/8 (weitere auf Anfrage)
- 25 kg Eimer, 24 Eimer pro Palette
- ab Werk oder frei Verwendungsstelle

Lagerung

- im original verschlossenem Eimer mindestens 12 Monate
- vor direkter Sonnen -und Wärmeeinwirkung schützen

Zur Verbesserung der Rieselfähigkeit des STRA-Aktiv in der kalten Jahreszeit sollte das Material vor der Verarbeitung mindestens einen Tag bei Raumtemperatur (15° C - 20° C) gelagert werden.

Straßengut GmbH & Co. KG, Paunsdorfer Str. 80, 04328 Leipzig - Tel.0341 65619 78 – info@strassengut.de – www.strassengut.de

Diese Produktinformation entspricht unserem heutigen Informationsstand, die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte unter Normalbedingungen.

Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Stand : 01.09.2018