

# STRA-Universal

gebrauchsfertiges lösemittelarmes (nach H RepA) Kaltmischgut; auf Basis Bitumenemulsion;  
GISCODE RepA 30

## ***Allgemeines***

- STRA-Universal ist ein lösemittelfreies Kaltmischgut
- bestehend aus:
  - Edelsplitten nach TL Gestein - StB 04/07 (EN13043) mit unterschiedlicher Kornabstufungen,
  - Bitumenemulsion,
  - umweltfreundlichen speziellen Zusätzen zur Verbesserung der Haftung und Lagerfähigkeit.

## ***Eigenschaften***

- in Abhängigkeit der Jahreszeiten stellen wir eine Sommereinstellung (härter) und eine Wintereinstellung (weicher) her
- umweltverträglich (frei von Teerölprodukten, frei von PCB)

## ***Anwendungsbereich***

- Beseitigung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen und anderen Fahrbahnschäden
- geeignet für Straßen einfacher bis mittlerer Verkehrsbelastung
- nicht geeignet zum Einsatz in ruhenden Bereichen und Flächen mit hohen Punktbelastungen z.B.: Gehwegen, Parkplätzen, Gabelstaplerverkehr
  - >> unsere Empfehlung hierfür: STRA-Reaktiv.

## ***Ihre Vorteile***

- leicht zu verarbeitendes Fertigmischgut für den Handeinbau
- Witterungsunabhängig
- lange Lagerfähig
- nach Einbau schnell befahrbar
- zeit- und verdichtungsabhängige Nachhärtung

## Verarbeitungshinweise

- zu bearbeitende Fläche muss frei sein von Schnee, Eis sowie mechanischen Verunreinigungen und losen Bestandteilen
- STRA-Universal kann direkt auf die gesäuberte Fläche leicht überhöht aufgebracht werden
- Betonunterlagen sollten mit STRA-Haftkleber oder STRA-Haftgrund bitumenhaltig vorbehandelt werden.
- maximale Einbaustärke in mm:
  - 0/3 mm 15 – 30 mm
  - 0/5 mm 20 – 50 mm
  - 0/8 mm 40 – 80 mm
- Verdichtung erfolgt mit Handstampfer oder Rüttelplatte
- die Oberfläche ist mit Brechsand abzustreuen
- der laufende Verkehr unterstützt die Nachverdichtung und Aushärtung
- in Abhängigkeit der Einbaustärke und Umgebungsbedingungen kann die Aushärtung sich verzögern

## Verbrauch

je 1 cm Schichtdicke: 25 kg/m<sup>2</sup>

## Lieferform

- Körnung in mm: 0/5, 2/5, 0/8, 2/8 (*weitere auf Anfrage*)
- lose
- 25 kg Säcke, 40 Säcke pro Palette
- 25 kg Eimer, 24 Eimer pro Palette
- ab Werk oder frei Verwendungsstelle

## Lagerung

- bis zu 1 Jahr lagerfähig (Sommer-/Wintereinstellung beachten)
- loses Material auf befestigter Unterlage lagern (Empfehlung)

*Zur Verbesserung der Rieselfähigkeit des STRA-Universal in der kalten Jahreszeit sollte das Material vor der Verarbeitung mindestens einen Tag bei Raumtemperatur (15° C - 20° C) gelagert werden.*